



a.v. ingenieria

soluciones para la construcción profesional



This Spec-Data sheet conforms to editorial style prescribed by The Construction Specifications Institute. The manufacturer is responsible for technical accuracy.

ACRYLTOP LATEX

Aditivo de adherencia para mezclas de cemento Portland a base de polímeros acrílicos.

BENEFICIOS

- Mezclas autocurables logrando resistencias comparables a las del concreto bien curado.
- Uso en áreas exteriores e interiores.
- Produce mezclas con color similar al del concreto y no decolora mezclas de cemento blanco.
- Puede usarse en áreas continuamente húmedas.

RECOMENDADO PARA

- Reparación de concreto mediante morteros con polímeros.
- Reparación a canto vivo (sin necesidad de cortar bordes)
- Asentamiento de cerámicas, capas de rodamiento y sobrepiso.
- Nivelación de pisos con espesores mínimos.
- Lechada de adherencia.
- Recubrimientos aplicados con pistola.

NO RECOMENDADO

- Como adherente de sobrepisos delgados sometidos a impactos. Use Superstick 580 en estos casos.
- Como adhesivo entre concreto viejo y nuevo donde se requiera garantizar adherencia con valor estructural. Use Superstick 580 en estos casos.
- Donde el material esté expuesto a la acción de gasolinas o solventes.

DATOS TECNICOS

Aspecto: Líquido color blanco.
Gravedad específica: 1,03



MODO DE USO

Preparación: Remover del área a reparar todo residuo de grasa, aceite y partículas sueltas o concreto deteriorado. Aclare el área con agua limpia para que se humedezca (removiendo el agua libre).

Líquido para la mezcla: ACRYL TOP LATEX reemplaza parte o toda el agua del mezclado en mezclas de cemento Portland. Consulte a su representante A.V. INGENIERÍA.

Mezclado: Coloque la mezcla seca en un recipiente limpio (paila) o mezcladora y lentamente añada la solución ACRYL TOP LATEX recomendada. Mezcle hasta obtener una consistencia fluida. No mezcle en exceso en mezcladoras mecánicas. Se recomienda una consistencia fluida para capas delgadas y una consistencia pastosa para rellenos más profundos. No mezcle más material del que pueda colocar en 20 minutos.


Aplicación:



1- Lechada de adherencia:

Aplique con brocha o directamente, la lechada fluida, presione firmemente para eliminar bolsas de aire y proporcionar adherencia

2- Acabado con llana: Coloque la mezcla cuando la lechada esté blanda. Nivele y alise con llana presionando ligeramente.



3- Acabado con brocha o pistola:

Estas aplicaciones de ACRYL TOP usando brocha o pistola fraguarán más rápidamente que lo normal. Mantenga limpio los recipientes, brochas y mangueras para que no se acumule la pasta. Para aplicaciones sobre bloques y otros materiales de alta absorción humedecer la superficie inmediatamente antes de colocarlo.

Curado: Las mezclas con ACRYL TOP LATEX solo requieren curado cuando el secado de la superficie es muy rápido debido a altas temperaturas, viento o baja humedad. En estos casos, cure con agua por 48 horas.

PRESENTACION

Pailas de 18 litros, tambores de 208 litros. y galones

VIDA EN ALMACEN

Mínimo un año, almacenados en recipientes originales cerrados, guardados en sitio fresco y seco.

